

Technisches Merkblatt

RESAU – Feinspachtel

Materialbeschreibung und Anwendungsgebiete	
<p>Lösemittelhaltiger, pigmentierter Alkydharzspachtel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trocknungsart: physikalisch durch Verdunsten der Lösemittel und chemisch durch Oxidation mit Luftsauerstoff • Festkörpergehalt: 88,0% • Farbton: weißlich (80 901) <p>Schnelltrocknende Einkomponenten-Spachtelmasse für Modellbau, Werkzeug- und Formenbau und für Maschinenlackierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • zum Füllen und Ausgleichen kleiner Unebenheiten • zum Feinspachteln nach dickschichtigem Auftrag von Stopfspachtel • Haftung auf Holz und Metall • Temperaturbeständigkeit: 160°C (langfristig), 180°C (kurzfristig) 	
Verarbeitungsdaten	
<ul style="list-style-type: none"> • Viskosität (20°C) • Dichte (20°C) • Ergiebigkeit • Trockenzeiten 	<p>pastös</p> <p>ca. 2,31 g/cm³</p> <p>1 kg ca. 0,43 Liter</p> <p>Je nach Schichtdicke nach 30 - 45 min. schleifbar</p>
Verarbeitung	
<p>Untergrundvorbehandlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz, Schleifstaub, Trennmittelreste usw. entfernen, evtl. überschleifen <p>Verarbeitung</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit Japanspachtel oder bei Rundungen mit Gummi- oder Kunststoffspachtel auftragen • Schichtdicken max. 1 mm (nass); größere Schichtdicken mit mehreren Spachtelschichten im Abstand von 15 - 30 min auftragen • zu dicke Schichten trocknen nur langsam und fallen bei der Trocknung in der Schichtdicke ein <p>Trocknung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und können in tieferliegenden Stellen der Modelle und Kernkästen schlecht entweichen; um Trocknungsverzögerungen zu vermeiden, für ausreichende Belüftung sorgen <p>Überlackierbarkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • nach ca. 3 Stunden mit allen Lackmaterialien <p>Sonstige Bemerkungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei hochbeanspruchten Modellen, die mit RESOLAN-Spezial rotbraun beschichtet werden, zweckmäßig mit Zweikomponenten-Spachtel RESAU-plast oder RESAU-Modellpaste holzfarben spachteln 	
Lieferform	
<ul style="list-style-type: none"> • Spannringdeckel-Blecheimer 	<p>à 15,0 kg (6,5 Liter)</p>

Lagerung

Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. Lagertemperatur: 10 – 30°C.

Lagerstabilität: ca. 1 Jahr

Sicherheit – Mögliche Gefahren

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Das Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten. Es enthält u.a. Angaben zu Kennzeichnung, Entsorgung, Transport und Lagerung sowie Informationen zu Handhabung, Produktsicherheit und Ökologie.

Unsere technischen Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten, eine Gewähr wird nicht übernommen. Eigene Prüfung und Versuche vor Verwendung sollten vorgenommen werden.

Eigenschaftszusicherungen, Produzentenhaftung oder Gewährleistungen sind ohne unsere Abklärung der konkreten Einsatzzwecke und -bedingungen ausgeschlossen. Reklamationen nur in unseren Originalgebinden.